

KLEIBERIT 555.3

Revêtement PUR monocomposant

Domaine d'application

- Scellement de béton, chape en ciment, enduit de ciment, béton cellulaire etc.

Avantages

- Masse de scellement monocomposante
- Utilisation universelle
- Application facile avec une brosse plate
- Peu moussant
- Haute résistance

Caractéristiques

Base:	polyuréthane
Densité:	env. 1,17 g/cm ³
Couleur:	jaunâtre
Viscosité (à 20 °C):	
-Brookfield RVT	
br. 2/20 tr/mn:	env. 400 mPa.s
Consistance:	fluide, facile à étaler
Temps ouvert	
(20°C, 50% HR air):	35 ± 8 minutes
Accélérateur:	KLEIBERIT 805.1
Identification:	soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne; (consulter notre fiche de données de sécurité)

Revêtement durci

- Haute résistance
- Bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques
- Ne résiste pas aux UV, le produit jaunit

Méthodes de mise en œuvre

- Brosse plate

Application

Masse de scellement

Le support doit être parfaitement solide, sec, propre, exempt d'huile et de poussière. Si nécessaire, poncer les sols anciens. La température d'application optimale se situe entre +15 et +25 °C. Des températures plus élevées raccourcissent le temps de mise en œuvre et des températures plus basses le rallongent. **Ne pas travailler à des températures inférieures à +5°C.**

Consommation : env. 100 g/m² par application

Le produit est appliqué avec une brosse plate. Le durcissement a lieu sous l'action de l'humidité de l'air et est retardé par des températures plus basses.

Pour éviter des difficultés d'adhésion entre les différentes enductions, respecter des temps d'attente de moins de 24 heures.

L'enduction est entièrement durcie après un temps de séchage de 2 jours environ.

Nettoyage

Le nettoyage des outils doit être effectué impérativement avant le durcissement avec le nettoyant KLEIBERIT 820.0.

KLEIBERIT 555.3

Conditionnement

KLEIBERIT 555.3

Jerrycan plastique de 5 kg net

Nettoyant

KLEIBERIT 820.0 :

Jerrycan métallique de 4,5 kg net

Bidon métallique de 22 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

KLEIBERIT 555.3 peut être stocké environ 9 mois à 20°C dans son conditionnement d'origine fermé hermétiquement.

Des températures plus élevées raccourcissent le temps de stockage.

Ne pas stocker à des températures inférieures à -5°C.

TC 28.08.2018; remplace les versions précédentes

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.