

# KLEIBERIT 703.6.02 ME

## Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff, lichtecht

### Anwendungsgebiet

- Allgemeine Montage- und Flächenverklebungen

### Vorteile

- Nach der Vernetzung werden hochwärme- feste, wasserfeste, sehr kältebeständige und hochbelastbare Verbindungen erzielt
- Niedrige Verarbeitungstemperatur
- Sehr gute Anfangsfestigkeit
- UV stabil

### Eigenschaften des Klebstoffes

**Basis:** Polyurethan

**Dichte:** ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

#### Viskosität (am Tage der Herstellung)

##### - Brookfield HBTD 10 Upm:

bei 120 °C 15.000 ± 3.000 mPa·s

bei 140 °C 7.000 ± 2.000 mPa·s

**Kennzeichnung:** siehe unser Sicherheitsdatenblatt

**– ME-Produkt (Micro-Emission),  
Restmonomergehalt < 0,1%**

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab.

Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen

Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

## Hinweise für die Verarbeitung

KLEIBERIT 703.6.02 ME wird in dicht schließenden Gebinden, geeignet für Abschmelzanlagen, geliefert. Die Schmelzklebstoff-Auftragsaggregate sollen so gestaltet sein, dass der Schmelzklebstoff vor Einwirkung von Feuchtigkeit geschützt wird.

Auf präzise Temperatursteuerung der Gesamtanlage achten.  
(Einfahrdaten zu Protokoll nehmen.)

Für eine chemische Vernetzung der PUR-Schmelzklebstoffe ist Feuchtigkeit notwendig. Auf ausreichende Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung ist daher zu achten.

## Verarbeitungsgeräte

- Tankgeräte mit Stickstoffabdeckung
- Fassschmelzanlagen für 20 Liter-Gebinde
- Geeignete Walzensysteme

## Reinigung

Nach Beendigung der Arbeiten mit KLEIBERIT 703.6.02 ME das Auftragsaggregat leerfahren bzw. Restklebstoff ablassen und sofort KLEIBERIT Reinigungsmasse 761.8 nachlegen, aufschmelzen und durch Reverslauf der Walzen austragen, bis letzte Reste vom PUR-Schmelzklebstoff entfernt sind. Vernetzter PUR-Schmelzklebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

## KLEIBERIT 703.6.02 ME

### Gebindegrößen

#### KLEIBERIT 703.6.02 ME:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Karton mit 6 Hülсен | à 1,8 kg netto |
| Blecheimer          | 20 kg netto    |

### Reinigungsmasse

#### KLEIBERIT 761.8:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kunststoffeimer | 20 kg netto  |
| Fibertrommel    | 136 kg netto |

Weiter Gebindegrößen auf Anfrage.

### Lagerung

KLEIBERIT 703.6.02 ME ist in ungeöffneten Originalgebinden ca. 12 Monate lagerfähig.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand 25.10.2023 ga; ersetzt frühere Ausführungen

#### Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.