

KLEIBERIT 736.2

Reaktiver -Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet

- Flächenkaschierung
- Gute Adhäsion zu unterschiedlichen Werkstoffen, wie z.B. Styropor, Holz, Gips, Kork, Stoff, Holzwerkstoffe, Alu, Stahlblech, Kunststoff (je nach Werkstoff Vorbehandlung notwendig)
- Bedingt durch die lange offene Zeit, auch für großflächige Verklebungen geeignet

Vorteile

- Isocyanatfrei
- Niedrige Verarbeitungstemperatur
- Lange offene Zeit
- Blasenfreie Aushärtung
- Gute Walzenstabilität

Eigenschaften des Klebstoffes

Basis: Reaktives Polymer
Farbe: beige
Dichte: ca. 1,3 g/cm³
Viskosität (am Tage der Herstellung)
 - bei 3,4 s⁻¹: bei 100 °C: 6.000 ± 1.000 mPa·s

Kennzeichnung: siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

Verarbeitung

Für Flächenkaschierungen wird KLEIBERIT 736.2 über Abschmelzanlagen und Walzenauftragsanlagen verarbeitet, welche auch für PUR-Schmelzklebstoffe geeignet sind.

Anhaltswert zur offenen Zeit :

Spanplatte:	bis zu 10 Minuten
Auftragsmenge:	100 g/m ²
Auftragstemperatur:	100 °C
Umgebungstemperatur:	20 °C

Auftragsmenge:	50 – 100 g/m ² (je nach Material-oberfläche)
----------------	---

Für eine chemische Vernetzung dieser Schmelzklebstoffe ist Feuchtigkeit notwendig. Auf ausreichende Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung ist daher zu achten.

Verarbeitungsgeräte

- Tankgeräte mit Stickstoffabdeckung
- Fassschmelzanlagen für 20 Liter-Gebinde
- Geeignete Walzensysteme

Reinigung

Nach Beendigung der Arbeiten mit KLEIBERIT 736.2 das Auftragsaggregat leeren bzw. Restklebstoff ablassen und sofort KLEIBERIT 760.3 oder KLEIBERIT 761.8 nachlegen, aufschmelzen und durch Reverselauf der Walzen austragen, bis letzte Reste vom Schmelzklebstoff entfernt sind.

Vernetzter reaktiver Schmelzklebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

KLEIBERIT 736.2

Gebindegrößen

KLEIBERIT 736.2:

Eimer	23 kg netto
Fass	230 kg netto

Reinigungsmasse

KLEIBERIT 761.8:

Kunststoffeimer	20 kg netto
Fibertrommel	136 kg netto

Reinigungsmasse

KLEIBERIT 760.3:

Kunststoffeimer	5 kg netto
-----------------	------------

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

KLEIBERIT 736.2 ist in ungeöffneten Originalgebinden ca. 9 Monate lagerfähig.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand 18.10.2021 lz, ersetzt frühere Version

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.