

KLEIBERIT 842.3

VOC-armer Primer

Anwendungsgebiet

- Vorbehandlung von PVC-Profilen für die Ummantelung

Vorteile

- VOC-reduziert
- Zugelassen nach RAL GZ 716
- Fluoreszierende Einstellung zur optischen Kontrolle des Auftragsbildes

Eigenschaften des Primers

Basis: Polymer

Dichte bei 20 °C: ca. 1,03 g /cm³

Viskosität Brookfield RVT, bei 20 °C

Sp. 1/20 Upm: ca. 20 mPa·s

Farbe: schwach gelblich

Kennzeichnung: Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Die Profile müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Bevor der Primer auf das PVC-Profil aufgetragen wird ist es sinnvoll, zur Abtrocknungsunterstützung das Profil auf 35 - 40 °C vorzuwärmen.

Der Primerauftrag erfolgt mittels Filzschuh in der Primerstation der Ummantelungsanlage.

Die Auftragsmenge sollte zwischen 5 - 10 g/m² betragen. Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl während des Auftrags als auch im abgetrockneten Zustand ein geschlossener Film auf dem Profil sichtbar ist.

Der Auftrag muss gleichmäßig sein.

Zur Kontrolle ist der Primer fluoreszierend eingestellt (erkennbar unter UV-Licht).

Die Ablüftung des Primers erfolgt im Durchlauf mittels IR-Strahlern bzw. Heißluftgebläsen.

Primerauftragseinheiten

Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollen Primerauftragseinheiten frei von Messing, Kupfer, PVC, PU, PS und Viton sein.

Gebindegrößen

Blechkanister	4,5 kg netto
Kunststoffkanister	25,0 kg netto
Blechfass	200 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

KLEIBERIT 842.3 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Nicht unter +5 °C transportieren und lagern.

Stand 05.10.2023 lz; ersetzt frühere Ausführungen

KLEIBERIT 842.3

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080409

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.