

KLEIBERIT 842.6

Primaire à teneur réduite en COV

Domaine d'application

- Prétraitement de profils PVC pour enrobage

Avantages

- Teneur réduite en COV
- Traceur fluorescent pour faciliter le contrôle de la dépose sur toute la surface

Propriétés du primaire

Base :	polymère
Couleur :	clair, jaunâtre à incolore
Densité à 20°C :	env. 1,02 g/cm ³

Viscosité Brookfield RVT à 20 °C

Sp. 1/20 Upm : 20 ± 10 mPas

Identification : Consulter notre fiche de données de sécurité

Application

Les profils à enrober doivent être propres, exempts de poussière et de graisse.

Avant l'application du primaire sur le profile PVC, les surfaces à enduire de primaire doivent être préchauffées à 35-40°C pour faciliter le séchage.

Le primaire est appliqué au moyen d'un patin de feutre sur la station d'application de primaire de l'enrobeuse.

Le grammage doit être de 5 à 10 g/m². Veiller à ce que le grammage permette la formation d'un film continu visible sur le profil durant l'application ainsi qu'à l'état sec.

L'application doit être régulière.

La fluorescence du primaire permet de bien contrôler la régularité de l'application au moyen de lampe révélatrice d'UV. Le produit est séché en continu avec une lampe à infrarouge ou un souffleur à air chaud.

Unité d'application pour primaire

Afin d'éviter toute interaction entre le primaire et du métal, les unités d'application doivent être exemptes de laiton, cuivre, PVC, PU, PS et Viton.

Conditionnement

Jerrycan métallique de 4,5 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

KLEIBERIT 842.6 peut être stocké dans son emballage fermé hermétiquement pendant 6 mois environ.

Ne pas stocker ni transporter à des températures inférieures à +5°C.

TC 20.05.2022



Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.