

KLEIBERIT 848.1

Primaire

Domaine d'application

Pour application sur :

- Profils en PVC et métalliques

Avantages

- La fluorescence du produit permet à l'utilisateur de mieux contrôler si l'application a été faite sur l'intégralité de la surface.
- Autorisé selon RAL-GZ 716

Propriétés du primaire

Base : polyuréthane modifié
Solvants: mélange de solvants;

Densité, 20°C : env. 0,81 g/cm³
Extraits secs : env. 2,0 %
Viscosité
(éprouvette DIN 4 mm) : env. 10 secondes

Couleur : transparent

Nettoyant : KLEIBERIT 820.4

Identification : consulter notre fiche de données de sécurité

Application

KLEIBERIT 848.1 est utilisé pour l'enrobage de profils de fenêtres en PVC et profils métalliques. Les colles thermofusibles PUR sans solvants conviennent parfaitement à l'enrobage.

Le primaire est appliqué au moyen d'un patin de feutre sur la station d'application de primaire de l'enrobeuse. Le primaire doit être appliqué à l'état fluide, de façon à permettre au solvant d'agir sur le PVC.

Il est très important que l'application soit régulière sur l'ensemble de la surface.

Les surfaces des profilés doivent être bien enduites.

En raison de la fluorescence de KLEIBERIT 848.1, il est possible de bien contrôler la régularité de l'application au moyen d'UV (lumière noire).

Avant l'arrivée de la feuille, sécher le produit avec de l'air chaud.

L'application du primaire et la fonction du liant qu'il contient sont très importants pour la résistance et la tenue au vieillissement du collage.

Réservé aux utilisateurs professionnels

Pour les revêtements conformes à la norme RAL-GZ 716, l'association Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme (Association pour la qualité des systèmes de profilés de fenêtres en plastique) recommande un grammage (humide) de 15 à 30 g/m². Le grammage le plus appropriée doit être déterminée lors d'essais préliminaires.

Unités d'application du primaire

Afin d'éviter toute interaction entre le primaire et du métal, il faut veiller à ce que la surface soit exempte de cuivre, laiton, bronze, aluminium et feuille d'acier galvanisé.

En cas de changement de primaire, il faut veiller à ce que le réservoir soit entièrement vidé.

Ensuite, rincer intégralement le réservoir du primaire, les conduits d'alimentation et la machine de dosage avec KLEIBERIT 822.2.

Remplacer les patins de feutre.

Le nouveau primaire peut ensuite être introduit dans la station de primaire et être appliqué.

Conditionnement

Bidon métallique de 17 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

KLEIBERIT 848.1 peut être stocké dans son emballage fermé hermétiquement pendant 12 mois environ.

Stocker au frais (5-25°C) et au sec.

La température de stockage et de transport ne doit pas se situer en-dessous de +5°C.

Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil !

TC 05.08.2025 ; annule et remplace les versions précédentes

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.