

# KLEIBERIT turbo 304.3

**Endurecedor standard  
para KLEIBERIT 304.0 y 304.1**

## Características de KLEIBERIT turbo 304.3

**Base:** cloruro de aluminio  
**Peso específico:** aprox. 1,3 g/m<sup>3</sup>  
**pH:** <1  
**Color:** amarillento/transparente

### Identificación:

sometido a una identificación según las normas en vigor en Alemania.

Contiene cloruro de aluminio, irrita,  
Limpiar las salpicaduras inmediatamente con agua!

(→ hoja de seguridad)

## Aplicación

**KLEIBERIT endurecedor 304.3** es el endurecedor standard para las colas D4 (DIN/EN 204), KLEIBERIT 304.0 y KLEIBERIT 304.1.

Dosificación del endurecedor: 5 % (partes en peso)

El tiempo de vida de la mezcla cola-endurecedor es de aprox. 4 - 7 días.

## Envases

Carton con 12 botellas de 0,5 kg neto  
Carton con 12 botellas de 1,3 kg neto  
Garrafa de 25,0 kg neto

Otros envases a petición

## Almacenamiento

Aproximadamente 1 año en su embalaje original cerrado herméticamente. A proteger del hielo!

¡El endurecedor puede ser descongelado hasta una temperatura de -30°!

Ki/cp 0311 sustituye a la hoja de fecha anterior

# KLEIBERIT turbo 304.3

## ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad locales y estatales. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

## SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, pueden derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.