

KLEIBERIT 304.3

Durcisseur spécial

Domaine d'application

Durcisseur standard pour KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1

Propriétés de KLEIBERIT 304.3

Base: chlorure d'aluminium
Densité: 1,15-1,45 g/cm³
pH: environ 1
Couleur: jaunâtre – transparent

Identification: consulter notre fiche de données de sécurité

Application

KLEIBERIT 304.3 est utilisé en tant que durcisseur standard pour les colles D4 (DIN/EN204) KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1.

Dosage du durcisseur: 5 % (poids)

Le mélange colle-durcisseur a une vie en pot d'env. 4 à 7 jours.

Conditionnement

Carton de 12 flacons de 0,5 kg net
Carton de 12 flacons de 1,3 kg net
Jerrycan 28 kg net

Autres conditionnements sur demande.

Stockage

KLEIBERIT 304.3 peut être stocké environ 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Le durcisseur est réversible jusqu'à -30°C !

TC 10.01.2024 ; remplace les versions précédentes

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.