

# KLEIBERIT 723.6

## Colle thermofusible autoadhésive

### Domaine d'application

- Collage de montage de socles, plinthes ainsi que de plinthes sur façades de meubles etc.
- Collage dans le domaine du meuble rembourré

### Avantages

- Bonne adhérence sur les matériaux dérivés du bois, le carton, un grand nombre de matières thermoplastiques et thermodurcissables, métaux et mousses
- Adhésivité permanente

### Caractéristiques de la colle

<b>Base :</b>	caoutchouc thermoplastique
<b>Densité :</b>	environ 0,98 g/cm <sup>3</sup>
<b>Couleur :</b>	couleur miel
<b>Viscosité -Brookfield HBTD br 27,10tr/mn :</b>	
à 160 °C	10.000 ± 2.000 mPa·s
à 180 °C	4.000 ± 1.000 mPa·s

### Point de ramollissement

<b>(bille + anneau) :</b>	100 ± 5 °C
<b>Température de travail :</b>	160 - 180 °C

<b>Identification :</b>	non soumise à une identification suivant les règles en vigueur en Union Européenne (consulter notre fiche de données de sécurité).
-------------------------	--

Même en respectant les températures d'application prescrites, les colles thermofusibles libèrent des vapeurs, souvent malodorantes. Si les températures prescrites sont dépassées considérablement pendant une période prolongée, il peut se dégager des produits de décomposition nocifs. C'est pourquoi il faut veiller à éliminer ces vapeurs, par exemple à l'aide d'un système d'aspiration approprié.

## Application

### Température de mise en œuvre : 160-180°C

Lorsque la température augmente, la viscosité de la colle thermofusible diminue. Le mouillage sur la surface du matériau à assembler est amélioré.

### Temps ouvert :

Il dépend du grammage et de la température de mise en œuvre.

Si un temps ouvert plus long est souhaité, recouvrir les matériaux d'un papier silicone.

En raison de la diversité des papiers silicone existant sur le marché, l'utilisateur doit impérativement s'assurer par ses propres vérifications si le papier silicone à utiliser convient à son application, suivant les exigences.

Le collage doit être effectué sous pression afin de garantir une bonne mouillabilité de la surface non encollée.

Temps de presse : quelques secondes suffisent.

La pression doit être la plus élevée possible pour des matériaux rigides.

### Nettoyage

Les appareils d'application doivent être nettoyés suivant les prescriptions des fabricants des machines.

### Conditionnement

#### KLEIBERIT 723.6

Carton avec 24 cubes; poids total 13 kg net  
Carton avec 9 cubes; poids total 14 kg net

Autres conditionnements sur demande

### Stockage

KLEIBERIT 723.6 peut être stockée env. 2 ans dans un endroit frais et sec.

TC 05.12.2018

**Elimination des déchets**

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

**Service**

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.