

KLEIBERIT 734.0

Colle thermofusible pour la reliure

Domaine d'application

- Reliure de la tranche
- Pour la reliure mécanique de catalogues, livres de poche et brochures. Pour pré-coller ou coller.
- Apprécié en particulier pour les machines rapides

Caractéristiques de la colle

Base: copolymère EVA
Densité: environ 0,96 g/cm³
Couleur: incolore - transparent

Viscosité
-Brookfield HBTD,
br 27/10 tr/mn
 à 170 °C 4.500±1.500 mPa·s

Point de ramollissement
(bille et anneau) : 95 ± 5°C

Température d'application: 160-180°C

Temps ouvert: très court

Identification: non soumise à une identification selon les règles sur les matériaux en vigueur en Union Européenne

Mise en œuvre

La colle peut être appliquée par rouleaux ou buses à lèvres

Nettoyage

Les outils de travail peuvent être nettoyés avec le nettoyant KLEIBERIT 827.0.

Conditionnement

KLEIBERIT 734.0 :
 Sac plastique de 20 kg net

KLEIBERIT masse de nettoyage 827.0 :
 Carton de 12 cartouches de 700g net
 Jerrycan métallique de 4,5 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

KLEIBERIT 734.0 peut être stocké env. 2 ans. Stocker au frais et au sec.

TC 0616 ; remplace les versions précédentes

Même en respectant les températures d'application prescrites, les colles thermofusibles libèrent des vapeurs, souvent malodorantes. Si les températures prescrites sont dépassées considérablement pendant une période prolongée, il peut se dégager des produits de décomposition nocifs. C'est pourquoi il faut veiller à éliminer ces vapeurs, par exemple à l'aide d'un système d'aspiration approprié.

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.