

# KLEIBERIT 304.3

## Spezial-Härter

### Einsatzgebiet

Standardhärter für KLEIBERIT 304.0 und KLEIBERIT 304.1

### Eigenschaften von KLEIBERIT 304.3

**Basis:** Aluminiumchlorid  
**Dichte:** ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
**pH-Wert:** ca. 1  
**Farbe:** gelblich-transparent

**Kennzeichnung:** Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

## Verarbeitung

KLEIBERIT 304.3 ist der Standardhärter für die D4-Klebstoffe (DIN/EN 204), KLEIBERIT 304.0 und KLEIBERIT 304.1.

Härter-Dosierung: 5 % Gewichtsteile

Das Klebstoff-Härter-Gemisch hat eine Topfzeit von 4 - 7 Tagen.

## Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen	à	0,5 kg netto
Karton 12 Flaschen	à	1,3 kg netto
Kanister		28 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

## Lagerung

KLEIBERIT 304.3 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Der Härter ist bis zu einer Temperatur von -30 °C wiederauftaubar!

Stand 20.05.2019 xv; ersetzt frühere Ausführungen

## KLEIBERIT 304.3

### **Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

**Abfallschlüssel 060314**

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

### **Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.