

KLEIBERIT 723.6

Haft-Schmelzklebstoff

Anwendungsgebiet

- Montageverklebung von Sockeln, Blenden sowie Zierleisten auf Möbelfronten usw.
- Verklebungen im Polsterbereich

Vorteile

- Gute Haftung an Holzwerkstoffen, Pappe und einer Vielzahl von duromeren Kunststoffen, Metallen und Schaumstoffen
- Dauerklebrig

Eigenschaften des Klebstoffes

Basis: thermoplastischer Kautschuk

Dichte: ca. 0,98 g/cm³

Farbe: honigfarbig

Viskosität

- Brookfield HBTD Sp. 27 10 Upm:

bei 160 °C: 10.000 ± 2.000 mPa·s

bei 180 °C: 4.000 ± 1.000 mPa·s

Erweichungspunkt

(Ring + Kugel): 100 ± 5 °C

Verarbeitungstemp.

temperatur: 160 - 180 °C

Kennzeichnung:

nicht kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften
(Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab.

Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf.

Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: 160 - 180 °C.

Mit steigender Temperatur verringert sich die Viskosität des Schmelzklebstoffes; die Benetzung auf der zu verbindenden Materialoberfläche wird verbessert.

Offene Zeit:

Sie wird von der Auftragsmenge und der Verarbeitungstemperatur beeinflusst. Wenn zwischen Klebstoffauftrag und Verklebung eine längere Wartezeit gewünscht ist, soll zweckmäßig mit einem Silikonpapier abgedeckt werden. Aufgrund der Vielzahl am Markt befindlicher Silikonpapiere kann eine allgemeine Eignung zur Abdeckung der Haft-SK-Schicht nicht zugesagt werden. Diese ist in Abhängigkeit der späteren Anforderungen vom Verarbeiter eigenverantwortlich selbst zu prüfen.

Die Verklebung muss unter Pressdruck erfolgen, um eine gute Benetzung der nicht beklebten Seite sicherzustellen.

Als Presszeit genügen wenige Sekunden.

Der Pressdruck soll bei starren Werkstücken möglichst hoch sein.

Reinigung

Zur Reinigung der Auftragsgeräte sollen die Vorschriften der Gerätehersteller beachtet werden.

Gebindegrößen

KLEIBERIT 723.6:

Karton mit 24 Würfeln mit insgesamt 13 kg netto
Karton mit 9 Würfeln mit insgesamt 14 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

KLEIBERIT 723.6

Lagerung

KLEIBERIT 723.6 ist bei sachgemäßer Lagerung
ca. 2 Jahre lagerfähig.
Kühl und trocken lagern.

Stand 05.12.2018 xv

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.