

KLEIBERIT 870.0

Anwendungsgebiet

- Vernetzungskomponente für die lösemittelhaltigen Ummantelungsklebstoffe KLEIBERIT 257 und KLEIBERIT 261

Eigenschaften von KLEIBERIT 870.0

Basis: Isocyanat
Dichte: ca. 1,23 g/cm³
Farbe: dunkelbraun

Viskosität

- Brookfield RVT

Sp 2/20 Upm: 150 ± 50 mPa·s

Härter-Dosierung: 2,5 - 5 %

Kennzeichnung: Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen à	1 kg netto
Kunststoffkanister	5 kg netto
Blechkanne	35 kg netto
Blechfass	250 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

Härter KLEIBERIT 870.0 ist im original verschlossenen Gebinde bei 20°C ca. 12 Monate lagerfähig.

Der Härter ist frostbeständig bis -30°C.
Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand 30.06.2022 al; ersetzt frühere Ausführungen

KLEIBERIT 870.0

Härter- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080501

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.