



KLEIBERIT 733.1

Adhesivo termofusible para la encuadernación

Campo de aplicación

- Encolado de los lomos de libros
- Para la encuadernación mecánica de cubiertas duras, libros de bolsillo y folletos de alta calidad.

Ventajas

- Flexible
- Bien redondeable

Características del adhesivo

Base: Copolímero de EVA **Peso específico**: aprox. 0,96 g/cm³

Color: blanco

Viscosidad: Brookfield HBDT

Sp. 27/10 Upm: 170°C:4.000 ± 1.000 mPa·s

Punto de reblandecimiento: (anillo + bola): $85 \pm 5^{\circ}$ C

Temperatura de aplicación: 150 – 170°C

Tiempo abierto: medio

Identificación:

No sujeto a etiquetado según normativa de la Unión Europea.

Aunque se respeten las temperaturas de trabajo prescritas, las colas termofusibles producen vapores y olores desagradables. Si se superan ampliamente las temperaturas de trabajo prescritas durante cierto tiempo pueden desprenderse productos de descomposición nocivos, por lo que se tomarán medidas para eliminar los vapores por ejemplo mediante un sistema de aspiración adecuado.

Métodos de aplicación

El adhesivo puede aplicarse por medio de rodillo o labio.

Limpieza

Los utensilios de trabajo pueden limpiarse con KLEIBERIT limpiador 827.0.

Envases

KLEIBERIT 733.1:

Saco de 20 kg neto

KLEIBERIT Limpiador 827.0:

Caja con 12 botellas de 700 gr neto

Garrafa de 4,5 kg neto

Otros envases a petición

Almacenamiento

KLEIBERIT 733.1 puede ser almacenado en su embalaje original, herméticamente cerrado aprox. 2 años.

Do 0616 reemplaza la hoja de fecha anterior

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales



KLEIBERIT 733.1

ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de cola y sus recipientes deben ser eliminados de acuerdo con las normas de autoridad local y estatal. Nuestros embalajes están hechos de material reciclable.

SERVICIO

Pueden consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de Aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben ser consideradas como información sin compromiso. Por favor, hagan la prueba y establezcan Uds. mismos si nuestros productos son interesantes para sus propósitos. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, puede derivarse de las anteriores declaraciones. Pueden recurrir al Servicio Asesor Técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso.

Pagina z/z